

REXTON UNIVERSAL

Deskripsi Produk

Cat serbaguna berbasis acrylic yang menghasilkan lapisan akhir *non-yellowing*. Rexton Universal dapat diaplikasikan pada berbagai jenis media dan memiliki ketahanan terhadap cuaca.

Keunggulan

- Warna tidak menguning (*non-yellowing*)
- Daya rekat dan fleksibilitas yang baik
- Ketahanan terhadap cuaca yang baik
- Melindungi dari jamur dan lumut
- Tingkat gloss tinggi
- Waktu kering cepat

Rekomendasi penggunaan

Rexton Universal dapat diaplikasikan pada semua media, seperti genteng (beton, tanah liat), metal (besi, seng, galvalume), plastik (ABS, PVC, PE), kayu, kulit sintetis.

Data teknis

- Ukuran kemasan : 1 l, 3 l
- Warna : Sesuai kartu warna Rexton Universal
- Padatan : 45 – 50 %
- Berat jenis : 0,9 – 1,30 kg / l
- Viskositas : 6 – 7 dpa
- Gloss : 85 – 90 GU (media metal)

Data Aplikasi

Alat Aplikasi

Kuas, spray

Daya Sebar

3 – 4 m² / l (dua lapis) dengan menggunakan spray
2 – 3 m² / l (dua lapis) dengan menggunakan kuas

Rekomendasi Ketebalan Lapisan

Basah 50 – 60 µm, kering 25 – 30 µm

Pengenceran

Kuas : 30 % menggunakan thinner acrylic
Spray : 40 % menggunakan thinner acrylic

Kondisi saat aplikasi

Aplikasikan cat pada suhu ruangan antara 10 – 35°C dan suhu media harus diatas 5°C. kelembaban udara harus pada tingkatan yang normal dengan ventilasi ruangan yang cukup sehingga akan menunjang proses pengeringan cat.

Waktu Kering

Waktu kering pada umumnya bergantung pada sirkulasi udara, suhu, ketebalan lapisan dan jumlah lapisan. Rata-rata kering permukaan cat Rexton Universal yaitu 10 – 15 menit. Sedangkan kering total / sempurna yaitu 1 – 2 jam dengan waktu interval pengecatan 2 jam.

Petunjuk Penggunaan**Persiapan Media**

Bersihkan menggunakan sikat / alat lainnya pada permukaan yang mengapur, berdebu atau bekas cat lama yang masih menempel. Pastikan permukaan media bebas dari debu, minyak, sisa cat atau pun kotoran lainnya.

Aplikasi

- Aduk cat terlebih dahulu sebelum diaplikasikan.
- Aplikasikan Rexton Universal menggunakan kuas atau *air spray* 2 – 3 lapis hingga mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Campurkan cat dengan pengencer thinner acrylic sebesar 30 % untuk aplikasi kuas dan 40 % untuk aplikasi *air spray*.
- Setelah aplikasi selesai, cuci bersih semua peralatan dengan menggunakan thinner atau tutup rapat jika masih ada cat yang tersisa.

Penyimpanan

- Simpan di tempat dengan kondisi sejuk, ruang kering, berventilasi baik dan jauh dari sumber panas dan pengapian
- Kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat
- Masa penyimpanan 24 bulan pada kemasan yang masih baru

Instruksi keamanan

- Simpan cat di tempat yang sejuk karena mengandung bahan berbahaya, mudah meledak dan mudah terbakar
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak
- Jangan buang sisa material pada air / tanah. Sesuaikan dengan peraturan yang berlaku
- Disarankan menggunakan sarung tangan, pelindung mata dan penutup hidung. Hindari kontak dengan kulit. Tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan air dan sabun. Jika terjadi kontak pada mata segera bersihkan dengan air mengalir dan cari pertolongan medis
- Gunakan produk di ruangan dengan ventilasi yang baik. Jangan dihirup / menyedot uap yang ditimbulkan.
- Informasi keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup secara detil dapat dilihat di Lembar data keselamatan produk (MSDS) Rexton Universal. Informasi mengenai tindakan pertolongan pertama, penanganan dan penyimpanan, transportasi serta peraturan terkait juga dapat dilihat di MSDS.

Februari 2024, nomor 510.01 revisi 01

Informasi yang tercantum pada lembar data teknis ini disesuaikan dengan kondisi ideal dan berdasarkan uji laboratorium serta pengalaman praktek. Pada praktek lapangan dimungkinkan adanya penyimpangan. Hal tersebut bisa terjadi karena struktur bahan, pengenceran yang digunakan, kondisi udara, cuaca, angin dan lain sebagainya. Kami berhak mengubah informasi yang tertera tanpa pemberitahuan sebelumnya